

תעודת בדיקה מספר 9911903815

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין : אלפקס בע"מ ח.פ. : 511043291
 מענו : ת.ד. 2045 טירת כרמל 39120
 תאריך ההזמנה : 2019/06/06

תאור המוצר

קרמיקה לא מזוגג ריצוף
 הדגם הנבדק : LOFT THRICE-THR RECT ריצפה 600/600 מ"מ
 יצרן : DESVRES
 ארץ יצור : צרפת

פרטי הנטילה

המדגם ניטל בתאריך: 2019/06/05 הנוטל: המזמין
 כמות במדגם : 5

מהות הבדיקה: בדיקה חלקית לתקן ישראלי שאינה במסגרת תו תקן או צו יבוא חופשי

התאמה לסעיפים: 3.1-ספיגות אריחים, 3.1-חוזק הכפיפה וכוח שבירה, 3.1-חוזק הכפיפה, 3.1-כוח שבירה - מסקנה, 3.1-בדיקת החלקה, 3.1-בדיקת החלקה באמצעות מטוטלת של התקן הישראלי ת"י 314 - אריחי קרמיקה לחיפוי קירות ולריצוף, מיוני 2004, גליון תיקון מספר 1 מאוקטובר 2005

מסמך זה אינו היתר תו תקן

תוצאות הבדיקה במסמך זה
 מתייחסות רק לפריט שנבדק.

מסמך זה מכיל 4 דפים
 ואין להשתמש בו אלא במלואו.

מסקנות הבדיקה

המוצר הנבדק מתאים לסעיפי התקן שנבדקו.
 פרוט התוצאות מצוי בדפים הפנימיים.

2019/06/10

תאריך הפקת תעודה

יוסי פטל תפקיד טכנאי בכיר

משה חיים תפקיד ראש ענף

שם הבודק:

שם המאשר:

תעודת בדיקה מספר 9911903815

4

2

1953 - "

12

:
האם האריחים לא מזוגגים?: כן; האריח מיועד ל: רצפה; מין האריח עפ"י שיטת הייצור:
אריחים המיוצרים בכבישה; מין האריח עפ"י ספיגותו הממוצעת: (פורצלן) $Bla E \leq 0.5\%$;
האם האריח מיובא?: לא; סיווג האריחים: סוג א; אריח עם מרחקים: לא; מידת ייצור
נומינלית-אורך (מ"מ): 600; מידת ייצור נומינלית-רוחב (מ"מ): 600; הערה: כל
המאפיינים המופיעים בתיאור המוצר הינם לפי הצהרת יצרן

תעודת בדיקה מספר 9911903815

" - 1953

12

4

3

מספר סעיף	תאור סעיף	דרישת סעיף	תוצאות	מסקנה
3.1	ספיגות אריחים	התאמה להצהרת היצרן	ראה תוצאות בנספח	מתאים
3.1	חוזק הכפיפה		ראה תוצאות בנספח	מתאים
3.1	כוח שבירה - מסקנה		ראה תוצאות בנספח	מתאים
3.1	בדיקת החלקה			מתאים
3.1	בדיקת החלקה באמצעות מטוטלת		ראה תוצאות בנספח	מתאים

תעודת בדיקה מספר 9911903815

" - 1953

12

4

4

נספח לסעיף 3.1 ספיגות אריחים

מסקנה	קבוצת ספיגות	דרישה למדגם	ממוצע אחוז ספיגות	אחוז ספיגות מקסימלית	מסקנה
מתאים	Bla E<=0.5% (פורצלן)	Bla E<=0.5% (פורצלן)	0.11	0.16 %	מתאים

נספח לסעיף 3.1 חוזק הכפיפה

מסקנה	התכונה הנבדקת	יחידת מידה	תוצאה למדגם	דרישה (מינימום)	מסקנה
מתאים	ממוצע המדגם לכפיפה	נ"/ממ"ר	45.00 נ"ממ"ר	35.00 נ"ממ"ר	מתאים
מתאים	חוזק כפיפה מינימלי	נ"/ממ"ר	44.80 נ"ממ"ר	32.00 נ"ממ"ר	מתאים

נספח לסעיף 3.1 כוח שבירה - מסקנה

מסקנה	התכונה הנבדקת	יחידת מידה	תוצאה למדגם	דרישה למדגם (מינימום)	מסקנה
מתאים	כח בשבירה מינימלי	ניוטון	4,970.11 ניוטון	1,300.00 ניוטון	מתאים

נספח לסעיף 3.1 בדיקת החלקה באמצעות מטוטלת

מסקנה	התכונה הנבדקת	יחידת מידה	תוצאת המדגם	דרגת המשטח	דרישה למדגם	הערה	מסקנה
מתאים	דרגת התנגדות להחלקה במטוטלת	BPN	34.0 BPN	P2 25-34	מינימום 12 BPN		מתאים