

## תעודת בדיקה מספר 9911903816

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

### פרטי ההזמנה

שם המזמין : אלפקס בע"מ ח.פ. : 511043291  
 מענו : ת.ד. 2045 טירת כרמל 39120  
 תאריך ההזמנה : 2019/06/06

### תאור המוצר

קרמיקה לא מזוגג ריצוף  
 הדגם הנבדק : STREET GREY ריצפה 450/450 מ"מ  
 יצרן : DESVRES  
 ארץ יצור : צרפת

### פרטי הנטילה

המדגם ניטל בתאריך: 2019/06/05 הנוטל: המזמין  
 כמות במדגם : 5

### מהות הבדיקה: בדיקה חלקית לתקן ישראלי שאינה במסגרת תו תקן או צו יבוא חופשי

התאמה לסעיפים: 3.1-ספיגות אריחים, 3.1-חוזק הכפיפה וכוח שבירה, 3.1-חוזק הכפיפה, 3.1-כוח שבירה - מסקנה, 3.1-בדיקת החלקה, 3.1-בדיקת החלקה באמצעות מטוטלת של התקן הישראלי ת"י 314 - אריחי קרמיקה לחיפוי קירות ולריצוף, מיוני 2004, גליון תיקון מספר 1 מאוקטובר 2005

מסמך זה אינו היתר תו תקן

תוצאות הבדיקה במסמך זה  
 מתייחסות רק לפריט שנבדק.

מסמך זה מכיל 4 דפים  
 ואין להשתמש בו אלא במלואו.

### מסקנות הבדיקה

המוצר הנבדק מתאים לסעיפי התקן שנבדקו.  
 פרוט התוצאות מצוי בדפים הפנימיים.

2019/06/10

תאריך הפקת תעודה

שם הבודק: יוסי פטל תפקיד טכנאי בכיר

שם המאשר: משה חיים תפקיד ראש ענף

## תעודת בדיקה מספר 9911903816

4

2

1953 - "

12

:  
האם האריחים לא מזוגגים? כן; האריח מיועד ל: רצפה; מין האריח עפ"י שיטת הייצור:  
אריחים המיוצרים בכבישה; מין האריח עפ"י ספיגותו הממוצעת: (פורצלן)  $Bla E \leq 0.5\%$ ;  
האם האריח מיובא? לא; סיווג האריחים: סוג א; אריח עם מרחקים: לא; מידת ייצור  
נומינלית-אורך (מ"מ): 450; מידת ייצור נומינלית-רוחב (מ"מ): 450; הערה: כל  
המאפיינים המופיעים בתיאור המוצר הינם לפי הצהרת יצרן

## תעודת בדיקה מספר 9911903816

" - 1953

12

4

3

מספר סעיף	תאור סעיף	דרישת סעיף	תוצאות	מסקנה
3.1	ספיגות אריחים	התאמה להצהרת היצרן	ראה תוצאות בנספח	מתאים
3.1	חוזק הכפיפה		ראה תוצאות בנספח	מתאים
3.1	כוח שבירה - מסקנה		ראה תוצאות בנספח	מתאים
3.1	בדיקת החלקה			מתאים
3.1	בדיקת החלקה באמצעות מטוטלת		ראה תוצאות בנספח	מתאים

## תעודת בדיקה מספר 9911903816

" - 1953

12

4

4

## נספח לסעיף 3.1 ספיגות אריחים

מסקנה	קבוצת ספיגות	דרישה למדגם	ממוצע אחוז ספיגות	אחוז ספיגות מקסימלית	מסקנה
מתאים	Bla E<=0.5% (פורצלן)	Bla E<=0.5% (פורצלן)	0.12	0.14 %	מתאים

## נספח לסעיף 3.1 חוזק הכפיפה

מסקנה	התכונה הנבדקת	יחידת מידה	תוצאה למדגם	דרישה (מינימום)	מסקנה
מתאים	ממוצע המדגם לכפיפה	נ"/ממ"ר	51.50 נ"ממ"ר	35.00 נ"ממ"ר	מתאים
מתאים	חוזק כפיפה מינימלי	נ"/ממ"ר	50.80 נ"ממ"ר	32.00 נ"ממ"ר	מתאים

## נספח לסעיף 3.1 כוח שבירה - מסקנה

מסקנה	התכונה הנבדקת	יחידת מידה	תוצאה למדגם	דרישה למדגם (מינימום)	מסקנה
מתאים	כח בשבירה מינימלי	ניוטון	2,002.35 ניוטון	1,300.00 ניוטון	מתאים

## נספח לסעיף 3.1 בדיקת החלקה באמצעות מטוטלת

מסקנה	התכונה הנבדקת	יחידת מידה	תוצאת המדגם	דרגת המשטח	דרישה למדגם	הערה	מסקנה
מתאים	דרגת התנגדות להחלקה במטוטלת	BPN	48.0 BPN	P4 45-54	מינימום 12 BPN		מתאים