

דו"ח בדיקה מספר 9911904866

פרטי ההזמנה

שם המזמין : אלפקס בע"מ ח.פ. : 511043291
 מענו : ת.ד. 2045 טירת כרמל 39120
 תאריך ההזמנה : 2019/11/21
 מספר הסכם : 3000066872

תאור המוצר

בדיקת החלקה - במעבדה במכשיר כבש
 הדגם הנבדק : BLOCK STANDARD- GJ ריצפה 600/600 מ"מ
 יצרן : LASSELSBERGER
 ארץ יצור : צ'כיה
 תאור המוצר: אריחי קרמיקה לא מזוגגים

פרטי הנטילה

המדגם ניטל בתאריך: 2019/11/20 הנוטל: המזמין
 כמות במדגם : 5

מהות הבדיקה: בדיקה מלאה לתקן ישראלי שאינה במסגרת תו תקן או צו יבוא חופשי

התאמה לדרישות התקן הישראלי ת"י 2279 - התנגדות להחלקה של משטחי הליכה קיימים
 ושל מוצרים חדשים המיועדים למשטחי הליכה, מיוני 2018
 הבדיקה בוצעה במסגרת הסכם הסכם אשבוך

מסמך זה אינו היתר תו תקן

תוצאות הבדיקה במסמך זה
 מתייחסות רק לפריט שנבדק.

מסמך זה מכיל 2 דפים
 ואין להשתמש בו אלא במלואו.

מסקנות הבדיקה

פרוט התוצאות מצוי בדפים הפנימיים.

2019/11/24

תאריך הפקת דוח

יוסי פטל תפקיד טכנאי בכיר

שם המאשר:

דו"ח בדיקה מספר 9911904866

2 2

מספר סעיף	תאור סעיף	הערה
5.1	בדיקת החלקה בכבש	
5.1	בדיקה בכבש (R)	
5.1	בדיקה במים (ABC)	

נספח לסעיף 5.1 בדיקה בכבש (R)				
התכונה הנבדקת	יחידת מידה	תוצאת מדגם	סוג מדגם	הערות/ליקויים
דרגת התנגדות להחלקה בבדיקת כבש	מעלות	10.4	R10	

תעודת בדיקה מספר 7051931889

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין : אלפקס בע"מ ח.פ. : 511043291
 מענו : ת.ד. 2045 טירת כרמל 39120
 תאריך ההזמנה : 2020/08/20

תאור המוצר

קרמיקה לא מזוגג ריצוף
 הדגם הנבדק : 0.5%
 יצרן : LASSELSBERGER
 ארץ יצור : צ'כיה

פרטי הנטילה

המדגם ניטל בתאריך: 2020/08/23 הנוטל: בא כח המכון מספר בקשה: 4298575
 כמות במדגם : 1
 מספר שטר מטען : BJ129841
 נמל היבוא : נמל חיפה
 מספר חשבון ספק: 223637688 מיום: 2020/08/10 שם ספק LASSELSBERGER
 שם ארץ יבוא : צ'כיה
 תאריך כניסה: 2020/08/16

מהות הבדיקה: בדיקת חלקית במסגרת צו יבוא חופשי

התאמה לסעיפים: 2.1-סימון, 3.1-ספיגות אריחים, 3.1-חוזק הכפיפה וכוח שבירה, 3.1-חוזק הכפיפה, 3.1-כוח שבירה - מסקנה, 3.1-בדיקת החלקה, 3.1-בדיקת החלקה באמצעות מטוטלת, 3.2-פגמים של התקן הישראלי ת"י 314 - אריחי קרמיקה - הגדרות, מיון, אופיינים וסימון, מדצמבר 2018

מסמך זה אינו היתר תו תקן

תוצאות הבדיקה במסמך זה
 מתייחסות רק לפריט שנבדק.

מסמך זה מכיל 4 דפים
 ואין להשתמש בו אלא במלואו.

מסקנות הבדיקה

המוצר הנבדק מתאים לסעיפי התקן שנבדקו.
 פרוט התוצאות מצוי בדפים הפנימיים.


הערות:
 הדגם הנבדק BLOCK LIGHT GREY RECT 60X60 0.5 C2329

2020/11/03

תאריך הפקת תעודה

מארק רובין תפקיד בודק

שם המאשר:



תעודת בדיקה מספר 7051931889

דף 2 מתוך 4

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

תאור מורחב של המוצר

מאפייני הדגם הנבדק:

האם האריחים לא מזוגגים? כן; האריח מיועד ל: רצפה; מין האריח עפ"י שיטת הייצור: אריחים המיוצרים בכבישה; מין האריח עפ"י ספיגותו הממוצעת: (פורצלן) $Bla E \leq 0.5\%$; האם האריח מיובא? כן; סיווג האריחים: סוג א; אריח עם מרחקים: לא; מידת ייצור נומינלית-אורך (מ"מ): 600; מידת ייצור נומינלית-רוחב (מ"מ): 600; הערה: כל המאפיינים המופיעים בתיאור המוצר הינם לפי הצהרת יצרן

תעודת בדיקה מספר 7051931889

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 3 מתוך 4

מספר סעיף	תאור סעיף	דרישת סעיף	תוצאות	מסקנה
2.1	סימון	סימון המוצר יתאים לדרישות התקן	כנדרש בתקן	מתאים
3.1	ספיגות אריחים	התאמה להצהרת היצרן	ראה תוצאות בנספח	מתאים
3.1	חוזק הכפיפה		ראה תוצאות בנספח	מתאים
3.1	כוח שבירה - מסקנה		ראה תוצאות בנספח	מתאים
3.1	בדיקת החלקה			מתאים
3.1	בדיקת החלקה באמצעות מטוטלת		ראה תוצאות בנספח	מתאים
3.2	פגמים			מתאים
	פגמים		ראה תוצאות בנספח	מתאים



תעודת בדיקה מספר 7051931889

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 4 מתוך 4

נספח לסעיף 3.1 ספיגות אריחים				
מסקנה	אחוז ספיגות מקסימלית	ממוצע אחוז ספיגות	דרישה למדגם	קבוצת ספיגות
מתאים	0.17 %	0.13	Bla E<=0.5% (פורצלן)	Bla E<=0.5%

נספח לסעיף 3.1 חוזק הכפיפה				
מסקנה	דרישה (מינימום)	תוצאה למדגם	יחידת מידה	התכונה הנבדקת
מתאים	35.00 נ"ל ממ"ר	49.70 נ"ל ממ"ר	נ"ל/ממ"ר	ממוצע המדגם לכפיפה
מתאים	32.00 נ"ל ממ"ר	48.90 נ"ל ממ"ר	נ"ל/ממ"ר	חוזק כפיפה מינימלי

נספח לסעיף 3.1 כוח שבירה - מסקנה				
מסקנה	דרישה למדגם (מינימום)	תוצאה למדגם	יחידת מידה	התכונה הנבדקת
מתאים	1,300.00 ניוטון	3,004.42 ניוטון	ניוטון	כח בשבירה מינימלי

נספח לסעיף 3.1 בדיקת החלקה באמצעות מטוטלת						
מסקנה	הערה	דרישה למדגם	דרגת המשטח	תוצאת המדגם	יחידת מידה	התכונה הנבדקת
מתאים						דרגת התנגדות להחלקה במטוטלת

נספח לסעיף 3.2 פגמים		
מסקנה	כמות	סוג
מתאים	10	סוג א
מתאים	0	סוג ב
מתאים	0	סוג ג

סוף תעודת הבדיקה