



תעודת בדיקה מספר 9851947710 בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין : אלפקס בע"מ ח.פ. : 511043291
 מענו : ת.ד. 2045 טירת כרמל 39120
 תאריך ההזמנה : 2018/11/21

תאור המוצר

קרמיקה לא מזוגג ריצוף
 הדגם הנבדק : KAAMOS IVORY RECT 60/60 0.5%
 יצרן : LASSELSBERGER
 ארץ יצור : צ'כיה

פרטי הנטילה

המדגם ניטל בתאריך: 2018/12/03 הנוטל: **בא כח המכון** מספר בקשה: 4024173
 כמות במדגם : 10
 מספר שטר מטען : coeu90068073
 נמל היבוא : נמל חיפה
 תאריך כניסה: 2018/11/24
 מספר חשבון ספק: 223489892 מיום: 2018/11/16 שם ספק lasselsberger
 שם ארץ יבוא : צ'כיה

מהות הבדיקה: בדיקת חלקית במסגרת צו יבוא חופשי

התאמה לסעיפים: 2.1-סימון, 3.1-עקמומיות הפנים, 3.1-ספיגות אריחים, 3.1-חוזק הכפיפה וכוח שבירה, 3.1-חוזק הכפיפה, 3.1-כוח שבירה - מסקנה, 3.1-עמידות בשחיקה, 3.1-נפח החומר שנשחק, 3.1-אורך חריץ השחיקה, 3.1-בדיקת החלקה, 3.1-בדיקת החלקה באמצעות מטוטלת, 3.2-פגמים של התקן הישראלי ת"י 314 - אריחי קרמיקה לחיפוי קירות ולריצוף, מיוני 2004, גליון תיקון מספר 1 מאוקטובר 2005

מסמך זה אינו היתר תו תקן

תוצאות הבדיקה במסמך זה
מתייחסות רק לפריט שנבדק.

מסמך זה מכיל 5 דפים
ואין להשתמש בו אלא במלואו.

מסקנות הבדיקה

המוצר הנבדק מתאים לסעיפי התקן שנבדקו.
 תעודה זו מהווה את אישור המשלוח.
 פרוט התוצאות מצוי בדפים הפנימיים.



תעודת בדיקה מספר 9851947710

דף 2 מתוך 5

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

תאור מורחב של המוצר

מאפייני הדגם הנבדק:

האם האריחים לא מזוגגים? כן; האריח מיועד ל: רצפה; מין האריח עפ"י שיטת הייצור:
 אריחים המיוצרים בכבישה; מין האריח עפ"י ספיגותו הממוצעת: (פורצלן) $Bla E \leq 0.5\%$;
 האם האריח מיובא? כן; סיווג האריחים: סוג א; אריח עם מרחקים: לא; מידת ייצור
 נומינלית-אורך (מ"מ): 600; מידת ייצור נומינלית-רוחב (מ"מ): 600; הערה: כל
 המאפיינים המופיעים בתיאור המוצר הינם לפי הצהרת יצרן



תעודת בדיקה מספר 9851947710

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 3 מתוך 5

מספר סעיף	תאור סעיף	דרישת סעיף	תוצאת	מסקנה
2.1	סימון	סימון המוצר יתאים לדרישות התקן	כנדרש בתקן	מתאים
3.1	עקמומיות הפנים	לפי דרישת התקן	עקמומיות הפנים: 0.07%	מתאים
3.1	ספיגות אריחים	התאמה להצהרת היצרן	ראה תוצאות בנספח	מתאים
3.1	חוזק הכפיפה		ראה תוצאות בנספח	מתאים
3.1	כוח שבירה - מסקנה		ראה תוצאות בנספח	מתאים
3.1	עמידות בשחיקה			מתאים
3.1	נפח החומר שנשחק		ראה תוצאות בנספח	מתאים
3.1	אורך חריץ השחיקה		ראה תוצאות בנספח	מתאים
3.1	בדיקת החלקה			מתאים
3.1	בדיקת החלקה באמצעות מטוטלת		ראה תוצאות בנספח	מתאים
3.2	פגמים			מתאים
	פגמים		ראה תוצאות בנספח	מתאים

תעודת בדיקה מספר 9851947710

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 4 מתוך 5

נספח לסעיף 3.1 ספיגות אריחים				
מסקנה	קבוצת ספיגות	דרישה למדגם	ממוצע אחוז ספיגות	אחוז ספיגות מקסימלית
מתאים	Bla E<=0.5% (פורצלן)	Bla E<=0.5%	0.12	0.17 %

נספח לסעיף 3.1 חוזק הכפיפה				
מסקנה	התכונה הנבדקת	יחידת מידה	תוצאה למדגם	דרישה (מינימום)
מתאים	ממוצע המדגם לכפיפה	נ"/מ"ר	54.70 נ"ל מ"מ"ר	35.00 נ"ל מ"מ"ר
מתאים	חוזק כפיפה מינימלי	נ"/מ"ר	53.10 נ"ל מ"מ"ר	32.00 נ"ל מ"מ"ר

נספח לסעיף 3.1 כוח שבירה - מסקנה				
מסקנה	התכונה הנבדקת	יחידת מידה	תוצאה למדגם	דרישה למדגם (מינימום)
מתאים	כח בשבירה מינימלי	ניוטון	3,242.98 ניוטון	1,300.00 ניוטון

נספח לסעיף 3.1 נפח החומר שנשחק			
מסקנה	התכונה הנבדקת	תוצאה	דרישה (מקס')
מתאים	נפח החומר שנשחק	147 מ"מ"ק	175 מ"מ"ק

נספח לסעיף 3.1 אורך חריץ השחיקה	
תוצאה	התכונה הנבדקת
26.00 מ"מ	אורך חריץ השחיקה

נספח לסעיף 3.1 בדיקת החלקה באמצעות מטוטלת						
מסקנה	הערה	דרישה למדגם	דרגת המשטח	תוצאת המדגם	יחידת מידה	התכונה הנבדקת
מתאים		מינימום BPN 25	X 35-44	36.00 BPN	BPN	דרגת התנגדות להחלקה במטוטלת

נספח לסעיף 3.2 פגמים		
מסקנה	כמות	סוג
מתאים	10	סוג א
מתאים	0	סוג ב
מתאים	0	סוג ג



תעודת בדיקה מספר 9851947710

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 5 מתוך 5

סוף תעודת הבדיקה