

תעודת בדיקה מספר 7011900868

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין : אלפקס בע"מ ח.פ. : 511043291
 מענו : ת.ד. 2045 טירת כרמל 39120
 תאריך ההזמנה : 2020/06/14
 מספר הסכם : 3000066872

תאור המוצר

קרמיקה לא מזוגג ריצוף
 הדגם הנבדק : DAK65585 KAAMOS-HD ריצפה 600/600 מ"מ
 יצרן : LESSELSBERGER
 ארץ יצור : צ'כיה

פרטי הנטילה

המדגם ניטל בתאריך: 2020/06/14 הנוטל: המזמין
 כמות במדגם : 5

מהות הבדיקה: בדיקה חלקית לתקן ישראלי שאינה במסגרת תו תקן או צו יבוא חופשי

התאמה לסעיפים: 3.1-ספיגות אריחים, 3.1-חוזק הכפיפה וכוח שבירה, 3.1-חוזק הכפיפה, 3.1-כוח שבירה - מסקנה, 3.1-בדיקת החלקה, 3.1-בדיקת החלקה באמצעות מטוטלת של התקן הישראלי ת"י 314 - אריחי קרמיקה - הגדרות, מיון, אופיינים וסימון, מדצמבר 2018
 הבדיקה בוצעה במסגרת הסכם חשבון

מסמך זה מכיל 4 דפים
 ואין להשתמש בו אלא במלואו.

תוצאות הבדיקה במסמך זה
 מתייחסות רק לפריט שנבדק.

מסמך זה אינו היתר תו תקן

מסקנות הבדיקה

המוצר הנבדק מתאים לסעיפי התקן שנבדקו.
 פרוט התוצאות מצוי בדפים הפנימיים.

2020/06/15

תאריך הפקת תעודה

יוסי פטל תפקיד טכנאי בכיר

שם המאשר:

תעודת בדיקה מספר 7011900868

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 2 מתוך 4

נאור מורחב של המוצר

לאפייני הדגם הנבדק:

האם האריחים לא מזוגגים? כן; האריח מיועד ל: רצפה; מין האריח עפ"י שיטת הייצור:
 אריחים המיוצרים בכבישה; מין האריח עפ"י ספיגותו הממוצעת: (פורצלן) $Bla E \leq 0.5\%$;
 האם האריח מיובא? לא; סיווג האריחים: סוג א; אריח עם מרחקים: לא; מידת ייצור
 נומינלית-אורך (מ"מ): 600; מידת ייצור נומינלית-רוחב (מ"מ): 600; הערה: כל
 המאפיינים המופיעים בתיאור המוצר הינם לפי הצהרת יצרן

תעודת בדיקה מספר 7011900868

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 4 מתוך 4

נספח לסעיף 3.1 ספיגות אריחים				
מסקנה	קבוצת ספיגות	דרישה למדגם	ממוצע אחוז ספיגות	אחוז ספיגות מקסימלית
מתאים	Bla E<=0.5%	(פורצלן) Bla E<=0.5%	0.06	0.10 %

נספח לסעיף 3.1 חוזק הכפיפה				
מסקנה	התכונה הנבדקת	יחידת מידה	תוצאה למדגם	דרישה (מינימום)
מתאים	ממוצע המדגם לכפיפה	נ"/ממ"ר	56.20 נ"ממ"ר	35.00 נ"ממ"ר
מתאים	חוזק כפיפה מינימלי	נ"/ממ"ר	55.40 נ"ממ"ר	32.00 נ"ממ"ר

נספח לסעיף 3.1 כוח שבירה - מסקנה				
מסקנה	התכונה הנבדקת	יחידת מידה	תוצאה למדגם	דרישה למדגם (מינימום)
מתאים	כח בשבירה מינימלי	ניוטון	7,727.62 ניוטון	1,300.00 ניוטון

נספח לסעיף 3.1 בדיקת החלקה באמצעות מטוטלת						
מסקנה	הערה	דרישה למדגם	דרגת המשטח	תוצאת המדגם	יחידת מידה	התכונה הנבדקת
						דרגת התנגדות להחלקה במטוטלת

_____ סוף תעודת הבדיקה _____