

אנף הבניין

תעודת בדיקה מספר 9551907082
 בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

Digitally Signed
CSig

פרטי ההזמנה

שם המזמין : אלפקס בע"מ
 מענו : ת.ד. 2045 טירת כרמל 39120
 תאריך ההזמנה : 2015/03/12

תאור המוצר

קרמיקה לא מזוגג ריצוף
 הדגם הנבדק : GRANIT TUNIS
 יצרן : LASSELSBERGER
 ארץ יצור : צ'כ רפ.
 מידת הייצור הנומינלית של האריח: 600/600מ"מ;
 סוג האריח עפ"י שיטת הייצור: אריחים המיוצרים בכבישה (B);
 סוג האריח עפ"י גימור פני האריח: אריחים לא מזוגגים;
 סוג האריח עפ"י ספיגותם הממוצעת של האריחים: (E<=0.5%) - פורצלן; סיווג האריחים: סוג א';
 אריח עם מרחקים: לא

פרטי הנטילה

המדגם ניטל בתאריך : 2015/03/29 הנוטל: בא כח המכור
 גודל המדגם : 10
 מספר שטר מטען : ZPRG00000589 אניה/טיסה : E.R PUSAN
 נמל היבוא : נמל חיפה תאריך כניסה: 2015/03/21
 מספר חשבון ספק: 283006767 מיום: 2015/02/23 שם ספק : lasselsberger
 שם ארץ יבוא : צ'כ רפ.

מהות הבדיקה

התאמה לסעיפים: 1.4-מיון, 2.1-סימון, 3.1-עקמומיות הפנים, 3.2-פגמים, 3.1-ספיגות האריחים, 3.1-חוזק הכפיפה, 3.1-התנגדות להחלקה, 3.1-תכונות פיסיקליות, 3.1-עמידות בשחיקה של התקן הישראלי ת"י 314 - אריחי קרמיקה לחיפוי קירות ולריצוף, מיוני 2004

מסמך זה כשלעצמו אינו משמש לשחרור טובלו מהמכס.

תוצאות הבדיקה כמסמך זה מתליחסות רק לפריט שנבדק.

מסמך זה מכיל 3 דפים ואינו להשתמש בו אלא במלואו.

מסקנות בדיקה חלקית

המוצר מתאים לסעיפי התקן שנבדקו.
 המוצר לא נבדק לפי יתר סעיפי התקן.

2015/04/02

תאריך הדפסה מקורי

מסמך זה אינו התקן
לשימור המוצר בתו התקן

שם החותם: באנן לובל
 תפקידו: ראש מידור
 תאריך: 2015/04/02

תעודת בדיקה מספר 9551907082

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 2 מתוך 3

מספר סעיף בתקן	התכונה הנבדקת ותקציר הדרישה	יחידת מידה	תוצאה למדגם	דרישה למדגם	הערות/ליקויים שנמצאו	התאמה לתקן
1.4	מיון					מתאים
2.1	סימון			בהתאם לסעיף 2.1		מתאים
3.1	עקמומיות הפנים	%	0.13	בהתאם לנספח ISO13006		מתאים
3.2	פגמים					
	כמות אריחים סוג א' במדגם	אריחים	10	מינימום 9 מתוך 10		מתאים
	כמות אריחים סוג ב' במדגם	אריחים	0			מתאים
	כמות אריחים פסולים במדגם	אריחים	0			מתאים
3.1	ספיגות האריחים					
	ממוצע המדגם	%	0.12			
	ספיגות מקסימלית	%	0.15			
	קבוצת ספיגות		($\Sigma \leq 0.5\%$)	התאמה להצהרת היצרן		מתאים
3.1	חוזק הכפיפה					
	ממוצע המדגם לכפיפה	ני"ממ"ר	49.7	מינימום 35		מתאים
	חוזק כפיפה מינימלי	ני"ממ"ר	48.8	מינימום 32		מתאים
	כח בשבירה					
	ממוצע המדגם	ניוטון	3539.5			
	כח בשבירה מינימלי		3486.80	מינימום 3300		מתאים

מסמך זה אינו תקף לסימון המוצר בתו תקן



תעודת בדיקה מספר 9551907082

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 3 מתוך 3

מספר סעיף בתקן	התכונה הנבדקת ותקציר הדרישה	יחידת מידה	תוצאה למדגם	דרישה למדגם	הערות/ ליקויים שנמצאו	התאמה לתקן
3.1	התנגדות להחלקה					
3.1	חכונות פיסיקליות					
3.1	עמידות בשחיקה					
	אורך חריץ השחיקה	מ"מ	25.90			
	נפח החומר שנשחק	ממ"ק	147.00	מקסימום 175		מתאים

מסמך זה אינו התקן

לסימון המוצר בתו התקן